

EKM Colores RFU

Serie Plastisol

EKM COLORES RFU, son tintas directas textiles al plastisol. Han sido desarrolladas para ser estampadas sobre telas claras y oscuras.

Características Principales:

- * Película de tinta flexible, no endurece la tela.
- * Excelente adherencia.
- * Acabado suave.
- * No presenta eflorescencia.

Aplicación:

Aplicar una capa presecar y fijar.

Formulaciones Recomendadas:

--

Productos EKM Colores RFU:

	Código	Producto
Opcional		
1	P9918	EKM Amarillo RFU
2	P10147	EKM Amarillo Oro RFU
3	P9921	EKM Azul Marino RFU II
4	P9922	EKM Azul Ultra RFU
5	P10146	EKM Azul Nivea RFU
6	P10145	EKM SC Azul Eléctrico RFU
7	P9923	EKM Escarlata RFU
8	P9916	EKM Limon RFU
9	P9925	EKM Negro RFU
10	P9924	EKM Rojo RFU
11	P10148	EKM Rojo Bandera RFU
12	P9915	EKM Verde RFU
13	P10150	EKM Verde Perico QTX RFU
14	P9919	EKM Plata RFU
15	P9926	EKM Fluo Amarillo RFU
16	P9917	EKM Fluo Naranja RFU
17	P9913	EKM Fluo Rojo RFU
18	P9914	EKM Fluo Rosa RFU
19	P9908	EKM Fluo Verde RFU

Observaciones:

--

Recomendaciones:

No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco.
Es necesario agitar el producto antes de imprimir.

Tabla Técnica	
Versión	1.0 Rev.08/03/2016
Aplicación	Serigrafía
Naturaleza	Tinta textil al plastisol
Sustrato	100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster
Emulsión	Directa
Nº Malla	32 – 61 (hilos/cm) 83 – 156 (hilos/pulg)
Squeegee - Tipo	Poliuretano
Squeegee - Durómetro	70
Squeegee - Perfil	Rectangular
Fijado	Horno: 160° C (320°F) / 60s
Transferencia térmica	--
Aditivos Relacionados	--
Almacenamiento	Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.
Hoja de Seguridad	Disponible a pedido
Presentación	Tipo de envase: plástico. Modalidad: Balde 1 kg, Balde de 4 kg, Balde 20 kg,
Se recomienda su uso antes de	12 meses

IMPORTANTE : Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga. Remítase a la página web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.